

Report: 2021-0262.1



Prüfbericht

ISO 22196:2011 (modified)

Messung von antibakterieller Aktivität auf Kunststoffoberflächen

itCoating - Beschichtung gegen Staphylococcus aureus



Freigabe:

Report: 2021-0262.1

Kunde:	IT Coating GmbH Fabrikstraße 3 48599 Gronau			
Auftrag:	2021-0262.1			
Prüftitel:	itCoating - Beschichtung gegen Staphylococcus aureus			
Prüfverfahren:	ISO 22196:2011 Plastics — Measurement of antibacterial activition plastics and other non-porous surfaces			
Testkeim:	Staphylococcus aureus DSM 799			
Probenbeschreibung:	beschichtete Prüfplatten			
Probenmaterial:	n.b.			
Probeneingang:	24.12.2021			
Testdatum:	12.01.2021			
Testlabor:	Dr. Brünke MTC e.K. Microbiological Testing Competence Valznerweiherstr. 15 90480 Nürnberg Deutschland			
Prüfbericht erstellt am:	19.01.2021			
Anzahl Seiten:	4			
Erstellung:	Dr. Jörg Brünke			

Dr. Jörg Brünke (Geschäftsführer)



Report: 2021-0262.1

1. Testmethode

Die Bestimmung der antibakteriellen Aktivität erfolgt nach einer modifizierten Version von ISO 22196:2011.

2. Beschreibung der Versuchsdurchführung

Die Bestimmung der antibakteriellen Aktivität erfolgt als 3-fach Messung. Dazu wird eine frisch angesetzte Bakteriensuspension (eingestellt auf 1.25 x 10⁴ CFU/cm² Prüffläche) direkt auf die Oberfläche der Prüfkörper (5cm x 5cm) aufgebracht. Durch Auflegen einer inerten Polyethylenfolie (4cm x 4cm) wird das Inokulum in engem Kontakt zur Prüfkörperoberfläche gebracht. Direkt nach Inokulation werden von der Referenzprobe die Bakterien von der Oberfläche mittels Ultraschall und Vortexen abgelöst und die Lebendkeimzahl (CFU) durch Ausplattieren einer Verdünnungsreihe bestimmt (to-Wert). Ein weiterer Satz an Nullproben und die antimikrobielle Wirkproben werden für 24h (Wirkzeit) bei 37°C inkubiert. Nach Ende der 24h Inkubationszeit werden die Bakterien mittels Ultraschall und Vortexen abgelöst und durch Ausplattieren einer Verdünnungsreihe die Lebendkeimzahl (t24) bestimmt.

Die Berechnung erfolgt anhand der Lebendkeimzahl als geometrisches Mittel der Wirkproben zum Zeitpunkt t₂₄ im Vergleich zur dazugehörigen Referenzprobe:

R (Wirksamkeit in log Stufen) = Log (CFU Referenz t_{24} / CFU Wirkprobe t_{24})

Als Beurteilungskriterium zum Bestehen antimikrobieller Tests gilt eine logarithmische Keimreduktion der antimikrobiellen Probe im Vergleich zur entsprechenden Referenzprobe von ≥ 3 log Stufen.

3. Testparameter für den durchgeführten Test

Testkeim:	Staphylococcus aureus DSM 799		
Probenmaterial:	n.b.		
Replikate:	3		
Probengröße:	5cm x 5cm		
Foliengröße:	4cm x 4cm		
Probenreinigung:	-		
Inokulationsvolumen:	400µl		
Inokulum (CFU/cm ²)	1.25 x 10 ⁴		
Kontaktzeit:	24h		
Testzeitraum:	12.01.2021 - 14.01.2021		



Report: 2021-0262.1

4. Versuchsergebnisse

Angegeben sind die aus den Mehrfachbestimmungen gemittelten Lebendkeimzahlen pro cm².

	Probe	CFU/cm ² t ₀	CFU/cm ² t _{24h}	% Reduktion	[R] Log Reduktion	Testergebnis
1	Reference	1,2 x 10 ⁴	1,6 x 10⁴	-	-	-
2	itCoating H 610 N mit 1 % UV Additiv		<10	>99.99	>4	antimikrobiell

5. Anmerkungen zum Test:

Keine

6. Referenzen:

ISO 22196:2011 Plastics — Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces